

0/56 - Sous fondation de type 1

Producteur : CARRIERE DE MARENNE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Validité : du 26/03/24 au 26/09/24
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Catégorie

0	56
---	----

Concassé 0/32 Conforme Sous-Fondation type I (01/06/2017)

	0.063	2	31.5	63
V.S.S.	7.00	50.00	100.00	100.00
V.S.I.	0.00	20.00	30.00	100.00

Partie informative

Résultats de production

	du 04/03/13 au 26/03/21			
	0.063	2	31.5	63
Maximum	7.38	38.79	95.57	100.00
Xf+1.25xEcart-types	7.56	36.60	94.94	100.00
Moyenne Xf	6.32	27.95	82.92	100.00
Xf-1.25xEcart-types	5.09	19.30	70.90	100.00
Minimum	4.46	19.79	65.87	100.00
Nombre de résultats	7	7	7	7
Dernière valeur	4.46	19.79	71.90	100.00

