

0/80 - Sous fondation de type 2

Producteur : CARRIERE DE MARENNE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Validité : du 26/03/24 au 26/09/24

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire
Catégorie

0	80
---	----

Concassé 0/80 Conforme Sous-Fondation Type II (01/06/2017)

	0.063	2	20	31.5	63	80	125
V.S.S.	7.00	50.00	70.00	90.00	99.00	100.00	100.00
V.S.I.	0.00	15.00	30.00	50.00	70.00	70.00	100.00

Partie informative Résultats de production

du 25/04/12 au 09/03/21

	0.063	2	20	31.5	63	80	125
Maximum	7.17	32.00	68.34	79.86	97.02	100.00	100.00
Xf+1.25xEcart-types	8.06	31.46	67.68	79.24	96.98	100.00	100.00
Moyenne Xf	5.67	22.71	61.46	74.50	96.67	100.00	100.00
Xf-1.25xEcart-types	3.27	13.96	55.25	69.76	96.37	100.00	100.00
Minimum	2.96	15.10	56.76	71.69	96.50	100.00	100.00
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3
Dernière valeur	7.17	21.04	59.29	71.96	96.50	100.00	100.00

