

2/8 Conc. calc.

BENOR

Producteur : CARRIERE DE MARENNE

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé secondaire

Validité : du 26/03/24 au 26/09/24

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2	8
---	---

PTV 411

2/8 Cb II f4 NG conc. calc. (26/03/2024)

	0.063	d/2 1	d 2	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	FI
V.S.S.	4.0	5	15	55	99	100	100	30.00
V.S.I.	0.0	0	0	20	85	98	100	0.00

Partie informative

Résultats de production

du 29/03/23 au 21/03/24

	0.063	1	2	4	8	11.2	16	FI
Maximum	1.5	2	6	46	97	100	100	16.57
Xf+1.44xEcart-types	1.3	1	6	45	96	100	100	
Moyenne Xf	1.0	1	4	36	94	100	100	14.35
Xf-1.44xEcart-types	0.6	1	3	28	91	100	100	
Minimum	0.6	1	2	21	90	100	100	12.50
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	9
Dernière valeur	1.0	1	4	31	93	100	100	13.57

411-BENOR-209

EN 12620: 2/8 GC85/20

EN 13242: 2/8 GC85-15 GTC20/17.5

EN 13043: 2/8 GC85/20 G20/17.5

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.67 Mg / m³ (LI : 2.61 Mg / m³ - LS : 2.75 Mg / m³)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.73 Mg / m³ (LI : 2.66 Mg / m³ - LS : 2.80 Mg / m³)


WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.67 % (LI : 0.4 % - LS : 1 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE :45

2/8 Conc. calc.



Producteur : CARRIERE DE MARENNE
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire



411-BENOR-209

EN 12620: 2/8 GC85/20
EN 13242: 2/8 GC85-15 GTC20/17.5
EN 13043: 2/8 GC85/20 G20/17.5

La certification Benor du produit indique que sur base d'un contrôle externe periodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche Benor contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Pour le Benor: Teneur conventionnelle en MO (suivant NBN B11-256) < 0.5%

Déclaration du producteur reprise sur sa DOP:

Présence de matière humique : plus clair

Masse vol réelle: Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.67 Mg / m³ (LI : 2.61 Mg / m³ - LS : 2.75 Mg / m³)

Masse vol Abs : Moyenne sur les 4 dernières analyses 2.73 Mg / m³ (LI : 2.66 Mg / m³ - LS : 2.80 Mg / m³)

WA24: Moyenne sur les 4 dernières analyses 0.67 % (LI : 0.4 % - LS : 1 %)

LA : 30 - MDE: 25 - LA + MDE : 45